

TECHNICAL DATASHEET
TEKNİK BİLGİLER

TEST TEST	CONDITIONS ŞARTLAR	TEMPERATURE ISI	TIME SÜRE	RESULT NETİCE
Laundry Yıkama	0.5% (5gr./l) Soap	40 °C	20 min 20 dak	O
Dry cleaning Kuru Temizleme	100% Perchlorethylene	20 °C	30 min 30 dak	O
Ironing Ütüleme		135 °C	15 sec 15 san	O
Hot water Sıcak Su		70 °C	30 min 30 dak	O
Steam Buharlama		100 °C	10 min 10 dak	O
Dry Heating Kuru Isı		100 °C	60 sec 60 san	O
Scouring Ovalama	1-2 g / l Detergent only	70 °C	15 min 15 dak	X
Overdye Wool & Nylon Yün & Naylon ile Boyama	1g./ l Acetic acid X % Acid dyestuff	90 °C	30 min 30 dak	X
Bleaching Ağartma	Sodium Hydrosulphite 2g./l Soda Ash 0.5g./l pH9 30% Hydrogen Peroxide 40g./l 10% Sodium Hypochlorite 40g./l	70 °C - 80 °C	30 min 30 dak	X
Caustic Soda Kostik Soda	28 Be'	21 °C	60 sec 60 san	X

O = Resistance

O = Uygun

X = Not Resistant

X = Uygun Değildir



Our standard products have no dyeability guarantees.

Standart simli ipliklerde boya garantisi yoktur.

Above datasheet was generated under lab conditions and IS NOT GUARANTEED BY BETAREKS.

Yukarıdaki bilgiler laboratuvar şartlarında yapılmış olup yol gösterici niteliktedir ve BETAREKS TARAFINDAN GARANTİ EDİLMEMEKTEDİR.

Always run trial lots before beginning mass production.

Seri üretime girmeden evvel kendi şartlarınızda denemelerinizi yapmanız gerekmektedir.

Caustic soda and strong acids should only be applied sparingly if at all.

Kostik alkali ve güçlü asitler uzun süreli olarak tatbik edilmemelidir.

Low acidic PH is preferred over low Alkali PH.

Hafif asidik PH, alkali PH'a tercih edilmelidir.

M-126 and PX-426 can be dyed with Polyester dyestuff. Product will retain color.

Şeffaf polyester M -126 ve PX-426 polyester boyası ile boyanabilir. Boyanın rengini alır.

M-NYL and MX-NYL can be dyed with Nylon dyestuff. Product will retain color.

M-NYL ve MX-NYL Naylon boyası ile boyanabilir ve boyanın rengini alır.



Betareks A.Ş. reserves the right to change or modify the information on this page.

Betareks A.Ş. bu sayfadaki bilgileri önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.